



## CARACTERÍSTICAS

Cinta de PVC Adhesiva de textura lisa desarrollada para la seguridad industrial. Posee un respaldo de PVC con un adhesivo hule-resina que ayuda a fijar la cinta sobre distintas superficies.



## RECOMENDACIONES DE USO

Se aplica en el suelo, muros, paredes de almacenes, naves industriales, comercios y construcciones para señalización e identificación de áreas.



## COLORES

Blanco, rojo, verde, azul marino, azul claro, amarillo, naranja y negro.



Blanco / Negro, Rojo / Blanco, Amarillo / Negro.



## FORMA DE APLICACIÓN

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva este limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



## TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: luz directa del sol o estantes cerca de techos exteriores.

El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas Navitek son de 21°C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Composición		Especificación	
Sustrato	PVC	Adhesivo	Hule Resina
Activación de adhesivo	Sensible a la Presión		
Composición	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Espesor de Sustrato	131 ± 4 micras	5.16 ± 0.16 mils	PSTC-133
Espesor Total Composición de Solventes Orgánicos	150 ± 5 micras <1%	5.9 ± 0.2 mils <1%	PSTC-133 N/A
Propiedades de Adhesión	Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Unidades Estándar (Valor Mínima)	Método de prueba
Adhesión al Acero180° (Peel) Loop Tack (Pegajosidad)	259 g/pulgadas 700 g/pulgadas	9.13 oz/pulgadas 25 oz/pulgadas	PSTC-101 PSTC-16
Shear 1"x1"x1kg (Poder de Fijación)	40 horas	40 horas	PSTC-107
Propiedades Físicas Primarias	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Resistencia a la Tensión Elongación	18 N/cm 150 %	10% lb/pulgadas 150 %	PSTC-131 PSTC-131
Propiedades Eléctricas / Térmicas	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Temperatura Mínima de Aplicación	0 °C	32 °F	NTK
Temperatura Máxima de Aplicación	35 °C	95 °F	NTK
Medidas	Unidades Métricas	Unidades Estándar	
Ancho	24, 48, 96 mm	1, 2, 3, 3/4 pulgadas	
Largo	33 m	35 yardas	

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



**PSTC**  
PRESSURE SENSITIVE TAPE COUNCIL  
Member